

■ Datenblatt: Montagemörte-Kübel-Fixzement



GI89035

■ SCHRACK-INFO

Bezeichnung: Montagemörtel-Kübel-Fixzement
Schnellbindender Montagemörtel

- Zum schnellen Montieren mit früher Belastbarkeit.
Ihr Vorteil: Bereits nach kurzer Zeit hohe Biegezug- und Druckfestigkeit (8,5 N/mm² nach 3 Stunden). Zum Montieren von Schläuchen, Winkeleckeisen, Mauerhacken, Rohrschellen und für Dübelarbeiten. Erstarrungsende nach etwa 3 min. Bereits nach einer Stunde überarbeitbar (Streichen, Putzen).
- Universell einsetzbar.
Ihr Vorteil: Ein Produkt für Innen-, Außen- und Nassbereich.
- Ohne Chloride.
Ihr Vorteil: Keine korrosionsgefährdende Wirkung.

■ Anwendungsrichtlinien

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss normgerecht, fest, sauber und stabil sein. Lose Teile sind zu entfernen. Den Untergrund gut vornässen, stehendes Wasser aber vermeiden. Beim Einbau von Aluminiumteilen oder verzinkten Metallen müssen die Kontaktstellen vorher mit einem hochwertigen Anstrich (z.B. Bitumen) versehen werden.

Zubereitung der Mischung:

1 kg Fixzement mit ca. 200 ml Wasser mit einer Spachtel zu einer homogenen, plastischen Masse verrühren. Nur soviel Material anrühren wie innerhalb von 3 Minuten verarbeitet werden kann, da sich das bereits abgebundene Produkt nicht richtig mit dem Untergrund verbindet. Bei Temperaturen über 20°C kaltes Anmachwasser verwenden und den Fixzement kühl lagern, damit die Tropfzeit etwas verlängert wird. Bei kalten Temperaturen warmes Anmachwasser verwenden und bei plus Graden lagern, damit sich die Tropfzeit nicht verlängert.

Zu Beachten

Eine Produktmenge ansetzen die innerhalb von 3 Minuten verarbeitet werden kann.

Einzelschichten nicht dicker als 5 cm auftragen. Zweiter Arbeitsgang nach ca. 5 Minuten möglich.

Stellen die der Sonne oder Wind ausgesetzt sind ca. 1 Stunde nach Verwendung des Fixzementes feucht halten.

Produkt niemals mit mehr Anmachwasser anrühren um es flüssig in ein Loch zu gießen. Das Produkt muss immer eine pastöse Konsistenz aufweisen.

Bereits erhärtetem Fixzement kein Wasser mehr zufügen. Niemals Kalk, Zement, Sand oder Gips beimischen!

Produkt nicht in Bereichen mit Taumittelbelastung (Auftausalz) verwenden.

Der Kontakt mit Gipsputz im nicht ausgehärteten Zustand, ist wegen der Gefahr von auftretenden Treiberscheinungen (Ettringitbildung) zu vermeiden.

Verbrauch

1,8 kg Fixzement für 1 dm² zu füllenden Hohlraum.

Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Erhärtetes Material lässt sich nur mechanisch entfernen.

Modelle

BEZEICHNUNG	BESTELLNUMMER
Montagemörtel-Kübel-Fixzement-5kg	G189035007
Montagemörtel-Kübel-Fixzement-1.5kg	G189035107